

## Asennusohje ConceptFloor Click Sheets

**CONCEPT FLOOR Click Sheet** vinyylilaudat on helppo ja nopea asentaa. Ympäripontatut laudat liitetään yhteen klikkaamalla – liimaa ei tarvita.

**CONCEPT FLOOR Click Sheet** vinyylilaudat kestävät kovaakin kulutusta. **Click Sheet** lattia on antistaattinen ja soveltuu asennettavaksi tiloihin jotka altistuvat kosteudelle (huom! asennettaessa suoraan tasoitettun betonilattian päälle).

**CONCEPT FLOOR Click Sheet** vinyylilattia on oiva ratkaisu myös remonttikohteisiin. Mikäli **Click Sheet** lattia asennetaan puulattian tai levytetyn alustan päälle, on varmistettava aluslattian elämättömyydestä. Mikäli **Click Sheet** lattia asennetaan keraamisen laatan päälle, on laattojen saumakohtat tasoitettava soveltuvalla tasoitteella. Mikäli lattia asennetaan tilaan joka altistuu voimakkaalle auringonvalolle (esim. lattiatasoon ulottuvat ikkunat) tulee lattia liimata kiinni alustaan soveltuvalla liimalla. **ConceptFloor** lattiaa ei voi asentaa tekstiililattian päälle. Asennettaessa lattialämmityksen päälle tulee huolehtia lämmön tasaisuudesta – maksimi lämpötilan vaihtelu lattiassa +- 3 celsiusastetta vuorokaudessa. Lattian pintalämpötila ei saa ylittää 27 celsiusastetta.

### ENNEN ASENNUSTA:

**CONCEPT FLOOR ClickSheet** lattia asennetaan "kelluvaksi" ( ei kiintokalusteiden alle). Alustan tulee olla puhdas, kuiva, tasainen ja elämätön (maksimi tasaisuuden vaihtelu on +- 3 mm 2 metrillä, SisäRYL 2013, taulukko 75:T2). Ennen asennusta alustan kosteusarvot on mitattava ja dokumentoitava (betonialustan suhteellinen kosteus arviointitietäisyydellä A 85 % RH max, pinnassa 1-3 cm syvyydellä 75% RH).

Mahdolliset epätasaisuudet lattiassa on tasoitettava soveltuvalla tasoitteella. **CONCEPT FLOOR Click Sheet** lattia on suunniteltu tiloihin joissa on stabiilit olosuhteet. Voimakas auringonvalo, kuumuus ja suuret lämpötilan vaihtelut saattavat aiheuttaa muutoksia lattian väriin ja rakenteeseen. Lattian lämpötila ei saa koskaan alittaa 15 celsiusastetta. Suositeltavaa on poistaa vanhat lattianpäällysteet ennen asennusta. Avaamattomat **Click Sheet** pakkaukset tulee säilyttää asennustilassa vähintään 48 tuntia ennen asennusta. Avaa pakkaukset vasta aloittaessasi asennuksen. Sekoita eri pakkausten lautoja keskenään. Tarkista jokainen lauta hyvässä valossa huolellisesti ennen lattiaan asentamista. Jo asennettuja lautoja ei voi reklamoida. Asennuksen valmistuttua on lattia puhdistettava huolellisesti imuroimalla ja pyyhkimällä nihkeällä mopilla. Vaikeisiin tahroihin käytä vinyylilattioille tarkoitettuja puhdistusaineita

last update 5/2013

Technical changes or improvements reserved. Our recommendations regarding implementation, which we make based on our experience and to the best of our knowledge, are without obligation and do not establish a legal relationship and no secondary obligation to the purchase contract. We recommend you to test our products as to their suitability for the intended purpose on your own authority and conforming to standards.

## ASENNUS



Aloita asennus vasemmasta kulmasta. Varmista rivin suoruus asennuskiilojen avulla. Minimi etäisyys seinästä on 5 mm. Asennuskiilat poistetaan vasta asennuksen valmistuttua.

### ENSIMMÄINEN RIVI

Laudat tulee asentaa pitkittäin päävalon suuntaisesti. Asenna ensimmäisen rivin laudat urosponkki seinään pain. Ensimmäisen rivin toinen lauta liitetään päädystä seuraavaan lautaan. Rivin viimeinen lauta lyhennetään sopivaan mittaan.



Laudan katkaisemiseksi tee pintaan viilto mattoveitsellä tai leikkurilla.



Taita lauta poikki.

Mikäli laudasta jäävän palan pituus on noin 30 cm pitkä, voidaan sitä käyttää seuraavan rivin aloituslautana.

last update 5/2013

Technical changes or improvements reserved. Our recommendations regarding implementation, which we make based on our experience and to the best of our knowledge, are without obligation and do not establish a legal relationship and no secondary obligation to the purchase contract. We recommend you to test our products as to their suitability for the intended purpose on your own authority and conforming to standards.

#### SEURAAVAT RIVIT

Asennettuasi ensimmäisen rivin aloita asennus ensimmäisen rivin viimeisestä laudasta jääneellä palalla (vähintään 30-40 cm pitkä). Vierekkäisten rivien lautojen päätysaumojen tulee olla noin 30 cm etäisyydellä toisistaan.



Toisen rivin ensimmäinen lauta sovitetaan diagonaalisesti ensimmäiseen riviin ja klikataan kiinni.



Toisen rivin toinen lauta klikataan päädystä kiinni ensimmäiseen lautaan. Lautaa nostetaan noin 30 asteen kulmaan ja liu'utetaan ensimmäisen rivin ponttiin pitkältä sivulta ja lukitaan. Jos huone on yli 10 metriä pituus- tai leveysuunnassa, on käytettävä liikuntasaumaa.

Käyttöolosuhteiden lisäksi **Click Sheet** lattian elinikä on riippuvainen lattian säännöllisestä puhdistamisesta. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, liuottimia tai glyceriinipitoisia aineita. Ne saattavat vaurioittaa pintaa. Käytä puhdistukseen aina vinylilattioille suunniteltuja puhdistus- ja hoitoaineita.

Vältä liiallista veden käyttöä lattian puhdistamisessa – imurointi ja pyyhintä nihkeällä mikrokuituliinalla takaavat parhaan lopputuloksen.